

Beständigkeitsliste

3450 // GREEN BARRIER

Material:	Nitril, grün
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374



Beschreibung

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün (Farbcode: 3000), Länge 33 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt

Materialstärke (ca.)	mm
Finger	0,50
Innenhand	0,50
Stulpe	0,50

Chemikalie	CAS-Nummer	Aggregatzustand	Durchbruchzeit
(2-Hydroxyethyl)-methacrylat		flüssig	120
1,1,1-Trichlorethan	71-55-6	flüssig	10
1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform)	71-55-6	flüssig	30
1,1-Dichlorethan	75-34-3	flüssig	8
1,2,3-Trichlorpropan	96-18-4	flüssig	240
1,2,3-Trimethylbenzol	526-73-8	flüssig	15
1,2,4-Trimethylbenzol	95-63-6	flüssig	10
1,2-Dichlorbenzol	95-50-1	flüssig	10
1,2-Dichlorethan	107-06-2	flüssig	7
1,2-Phenylendiamin	95-54-5	flüssig	480
1,2-Propandiol	57-55-6	flüssig	>480
1,2-Propandiol (zur Synthese)	57-55-6	flüssig	480
1,4-Dichlorbenzol	106-46-7	flüssig	10
1,4-Dioxan	123-91-1	flüssig	10
1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI)	822-06-0	flüssig	120
1-Amino-2-Hydroxynaphthalin-4-Sulfonsäure (zur Phosphatbestimmung)	116-63-2	fest	>480
1-Bromnaphthalin	90-11-9	flüssig	20
1-Butoxy-2-Propanol	5131-66-8	flüssig	300
1-Chloronaphthalen	90-13-1	flüssig	4
1-Methoxy-2-Propylacetat	108-65-6	flüssig	60
1-Methoxypropan-2-ol	107-98-2	flüssig	120
1-Methyl-2-pyrrolidon	872-50-4	flüssig	30
1-Naphthylamin	134-32-7	fest	>480
2,4-Dinitrophenylhydrazin	119-26-6	fest	>480

2-Butanon (MEK)	78-93-3	flüssig	5
2-Butoxyethanol	111-76-2	flüssig	>480
2-Butoxyethylacetat	112-07-2	flüssig	30
2-Ethoxyethylacetat	111-15-9	flüssig	60
2-Ethylhexylacrylat	103-11-7	flüssig	60
2-Hydroxyethylmethacrylat	868-77-9	flüssig	120
2-Mercaptoethanol	60-24-2	flüssig	60
2-Methoxy-1-Methylethylacetat	108-65-6	flüssig	30
2-Methoxyethanol	109-86-4	flüssig	120
2-Methoxyethylacetat	110-49-6	flüssig	30
2-Phenoxyethanol	2386-54-2	fest	>480
4-Methylpentan-2-on	108-10-1	flüssig	30
4-tert-Butylphenol (p-tert-Butylphenol / ptBP)	98-54-4	flüssig	10
ACIDO NITRICO TECNICO	7697-37-2	flüssig	6
Acetaldehyd	75-07-0	flüssig	25
Aceton	67-64-1	flüssig	5
Acetonitril	75-05-8	flüssig	5
Acetonitril 20%	75-05-8	flüssig	35
Acetonitril 30%	75-05-8	flüssig	20
Acetonitril 50%	75-05-8	flüssig	5
Acetonitril 70%	75-05-8	flüssig	5
Acrylnitril	107-13-1	flüssig	160
Akkusäure (25% Schwefelsäure)	7664-93-9	flüssig	>480
Altöl		flüssig	>480
Aluminium	7429-90-5	fest	>480
Aluminium-Siliciumpulver	11145-27-0	fest	>480
Aluminiumoxid (Tonerde)	1344-28-1	flüssig	>480
Aluminiumpulver	7429-90-5	fest	>480
Aluminiumsulfat	16828-12-9	fest	>480
Ameisensäure 10%	64-18-6	flüssig	>480
Ameisensäure 50%	64-18-6	flüssig	20
Ameisensäure 90%	64-18-6	flüssig	10
Amidosulfonsäure	5329-14-6	fest	>480
Ammoniak	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak (Gas)	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak (wasserfrei)	7664-41-7	gasförmig	7
Ammoniak 10%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammoniaklösung 1%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammoniaklösung 5%	1336-21-6	flüssig	>480
Ammonium-persulfat 10%	7727-54-0	flüssig	>480
Ammonium-persulfat 100%	7727-54-0	fest	>480
Ammoniumacetat	631-61-8	fest	>480
Ammoniumcarbamat (zur Analyse)	1111-78-0	fest	>480
Ammoniumcarbonat	10361-29-2	fest	>480
Ammoniumchlorid	12125-02-9	fest	>480
Ammoniumfluorid	12125-01-8	flüssig	>480
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat	12054-85-2	fest	>480
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat (zur Analyse)	12054-85-2	fest	>480
Ammoniumhydrogencitrat (zur Analyse)	3012-65-5	fest	>480
Ammoniumhydroxid 25%	1336-21-6	flüssig	331
Ammoniummetavanadat	7803-55-6	fest	>480
Ammoniummonochloracetat	15455-96-6	fest	>480
Ammoniummonovanadat (zur Analyse)	7803-55-6	fest	>480

Ammoniumnitrat	6484-52-2	flüssig	>480
Ammoniumoxalat	1113-38-8	fest	>480
Ammoniumoxalat-Monohydrat (zur Analyse)	6009-70-7	fest	>480
Ammoniumsulfamat (zur Analyse)	7773-06-0	fest	>480
Ammoniumsulfat (zur Analyse)	7783-20-2	fest	>480
Ammoniumsulfid	12135-76-1	flüssig	>480
Ammoniumtartrat (zur Analyse)	3164-29-2	fest	>480
Ammoniumthiocyanat (zur Analyse)	1762-95-4	fest	>480
Ammoniumthiosulfat	7783-18-8	fest	>480
Amylacetat	628-63-7	flüssig	5
Amylalkohol 99%	71-41-0	flüssig	>480
Anilin	62-53-3	flüssig	10
Antimon(III)-chlorid (zur Analyse)	10025-91-9	fest	>480
Antimon(III)-oxid	1309-64-4	fest	>480
Antimonpentachlorid	7647-18-9	flüssig	>480
BAYDUR PUL 20PL10	25791-96-2; 26401-97-8	flüssig	480
Bariumchlorid	10361-37-2	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydrat	10326-27-9	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydrat (zur Analyse)	10326-27-9	fest	>480
Bariumchlorid-Dihydratlösung (10% in Wasser)	10326-27-9, 7732-18-5	flüssig	>480
Bariumhydroxid-Octahydrat (zur Analyse)	12230-71-6	fest	>480
Bariumnitrat (zur Analyse)	10022-31-8	fest	>480
Bariumsulfat (chemisch rein)	7727-43-7	fest	>480
Benzin / Super Benzin		flüssig	240
Benzin 80/110 (reinst)	64742-49-0, 110-54-3	flüssig	>480
Benzol	71-43-2	flüssig	10
Benzylalkohol	100-51-6	flüssig	150
Benzylbutylphthalat	85-68-7	flüssig	>480
Benzylnicotinat		fest	>480
Blei	7439-92-1	flüssig	>480
Butan-1-ol (1-Butanol)	71-36-3	flüssig	>480
Butanon 10%	78-93-3	flüssig	20
Butylacetat	123-86-4	flüssig	30
Butylamin	109-73-9	flüssig	70
Butyldiglykol	112-34-5	flüssig	>480
Butylglykol	111-76-2	flüssig	>480
Butylglykolacetat	112-07-2	flüssig	30
Butylhydroxytoluol	128-37-0	flüssig	10
Butylmethylether	1634-04-4	flüssig	10
CLORETO FERRICO 40%	7705-08-0	flüssig	>480
Calciumchlorid	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumchlorid-Lösung 33/35%	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumchloridlauge 34%	10043-52-4	flüssig	>480
Calciumfluorid (gefällt, rein)	7789-75-5	flüssig	>480
Chemflake Special	100-42-5; 79-41-4; 75-57-0; 123-31-9	flüssig	30
Chlorbenzol	108-90-7	flüssig	6
Chlorierte Biphenyle	1336-36-3	flüssig	10
Chloroform	67-66-3	flüssig	2
Chromsäure 50%	7738-94-5	flüssig	>480
Cumol (Iso-Propylbenzol)	98-82-8	flüssig	10
Cyclohexan	110-82-7	flüssig	>480

DESMODUR PUL 10PL01	9016-87-9	flüssig	240
Dibutylamin	111-92-2	flüssig	120
Dibutylphthalat 99%	84-74-2	flüssig	>480
Dichloracetamid	79-07-2	fest	120
Dichloracetylchlorid	79-04-9	flüssig	30
Dichloracetylchlorid 97% (DCAC)	79-04-9	flüssig	30
Dichlordifluormethanl (R12)	75-71-8	gasförmig	5
Dichloressigsäure	79-43-6	flüssig	20
Dichloressigsäureethylester	105-39-5	flüssig	10
Dichloressigsäuremethylester	116-54-1	flüssig	10
Dichlormethan	75-09-2	flüssig	0
Dieselmkraftstoff	68476-34-6	flüssig	>480
Diethanolamin (zur Analyse)	111-42-2	flüssig	60
Diethylamin	109-89-7	flüssig	8
Diethylenglykol	111-46-6	flüssig	>480
Diethylenglykoldimethylether	111-96-6	flüssig	20
Diethylether	60-29-7	flüssig	20
Diethylketon	96-22-0	flüssig	60
Diisobutylketon	108-83-8	flüssig	60
Dimethylether	115-10-6	flüssig	10
Dimethylformamid	68-12-2	flüssig	8
Dimethylsulfat	77-78-1	flüssig	120
Dimethylsulfoxid	67-68-5	flüssig	60
Dinatriummetasilikat-Pentahydrat	10213-79-3	fest	>480
Dioctyladipat	123-79-5	flüssig	>480
Eisen(III)-Chlorid-Lösung	7705-08-0	flüssig	>480
Essigsäure 1 M	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 10%	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 100% (wasserfrei)	64-19-7	flüssig	40
Essigsäure 50%	64-19-7	flüssig	>480
Essigsäure 80%	64-19-7	flüssig	60
Essigsäure 90%	64-19-7	flüssig	60
Essigsäure 99%	64-19-7	flüssig	70
Essigsäure konz. (Eisessig)	64-19-7	flüssig	40
Essigsäureanhydrid	108-24-7	flüssig	20
Ethanol (konzentriert)	64-17-5	flüssig	200
Ethanol 10%	64-17-5	flüssig	>480
Ethanol 35%	64-17-5	flüssig	>480
Ethanol 641 (96%, vergällt mit 1% 2-Butanon)	64-17-5, 7732-18-5, 78-93-3	flüssig	200
Ethanol 70%	64-17-5	flüssig	250
Ethanol 80%	64-17-5	flüssig	250
Ethanol 96% (vergällt mit 1% MEK)	64-17-5, 78-93-3	flüssig	200
Ethanolamin 10-15%	141-43-5	flüssig	240
Ethanolamine	141-43-5	flüssig	120
Ethidiumbromid 1%	1239-45-8	flüssig	>480
Ethidiumbromid 5%	1239-45-8	flüssig	>480
Ethylacetat	141-78-6	flüssig	10
Ethylacrylat	140-88-5	flüssig	30
Ethylbenzol	100-41-4	flüssig	10
Ethylenglykol	111-90-0	flüssig	480
Exxsol D30	64742-48-9	flüssig	>480
Flusssäure 0,1-1%	7664-39-3	flüssig	>480

Flusssäure 10%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 15%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 20%	7664-39-3	flüssig	>480
Flusssäure 37%	7664-39-3	flüssig	30
Flusssäure 40%	7664-39-3	flüssig	2
Flusssäure 48%	7664-39-3	flüssig	30
Flusssäure 75%	7664-39-3	flüssig	10
Formaldehyd 10%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 25%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 35%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 37%	50-00-0	flüssig	>480
Formaldehyd 4%	50-00-0	flüssig	>480
Formalin 10%	82115-62-6	flüssig	>480
Formalin 20%	82115-62-6	flüssig	>480
Formalin 30%	82115-62-6	flüssig	>480
Glycerin	56-81-5	flüssig	>480
HEMPEL'S CURING AGENT 98930	28182-81-2 ; 108-10-1; 123-86-4; 64742-95-6; 4083-64-1	flüssig	120
Halothan (2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan)	151-67-7	flüssig	5
Heizöl	93821-66-0	flüssig	>480
Hempaprime Multi 500 Base	1675-54-3; 13463-67-7; 68609-97-2; 68512-30-1; 71-36-3; 100-41-4	flüssig	60
Hempatex HI-Build 46330	128601-23-0; 1330-20-7; 85535-85-9; 123-86-4; 13463-67-7; 100-41-4; 64742-82-1; 108-88-3	flüssig	60
Hempathane 55939 Base	13463-67-7; 123-86-4; 108-65-6; 1330-20-7; 123-42-2	flüssig	30
Hempels Curing Agent 95090	1330-20-7; 90-72-2; 71-36-3; 100-41-4; 112-24-3	flüssig	60
Heptadecafluorooctan-1-sulfonsäure (Perfluorooctansulfonsäure) und ihre Salze	1763-23-1	fest	>480
Hexachlorbenzol	118-74-1	flüssig	6
Hexamethylendiisocyanat	822-06-0	flüssig	120
Hexan (n-Hexan)	110-54-3	flüssig	>480
Hydrogenfluorid 40% (Fluorwasserstoff)	7664-39-3	flüssig	30
IPOCLORIX PWG	7681-52-9	fest	>480
Isooctan	540-84-1	flüssig	480
Isopropanol / 2-Propanol	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 40%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 60%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 70%	67-63-0	flüssig	>480
Isopropanol 80%	67-63-0	flüssig	>480
KEMIRA PAX 18	1327-41-9	flüssig	120
Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff, Kohlendisulfid)	75-15-0	flüssig	0
Kohlenstoffmonoxid	630-08-0	gasförmig	10
Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlormethan)	56-23-5	flüssig	0
Lindan (γ-1,2,3,4,5,6-Hexa-chlorcyclohexan)	58-89-9	fest	>480
Methanol	67-56-1	flüssig	82

Methylacetat	79-20-9	flüssig	18
Methylethylketon (MEK)	123-91-1	flüssig	0
Motoröl	8042-47-5	flüssig	>480
N,N-Dimethylacetamid	127-19-5	flüssig	30
N,N-Dimethylformamid (Dimethylformamid)	68-12-2	flüssig	30
N-Methyl-2-Pyrrolidon	872-50-4	flüssig	30
NOVAGUARD 890 BASE WHITE	9003-36-5; 30499-70-8; 100-51-6; 28064-14-4;	flüssig	240
NOVAGUARD 890 HARDENER GREEN	6864-37-5; 100-51-6; 1760-24-3; 90-72-2	flüssig	240
Naphtha	64742-49-0	flüssig	120
Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 10%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 5-50%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge 50%	1310-73-2	flüssig	>480
Natronlauge gesättigt	1310-73-2	flüssig	>480
Nitroverdünnung		flüssig	20
Parathion	56-38-2	flüssig	10
Pentadecafluorooctansäure (Perfluorooctansäure) und ihre anorganischen Salze	335-67-1	fest	>480
Petrolether 40-60°C	64742-49-0	flüssig	>480
Petroleum	64742-48-9	flüssig	>480
Phenol	108-95-2	fest	120
Phosphorsäure 10%	7664-38-2	flüssig	>480
Phosphorsäure gesättigt	7664-38-2	flüssig	>480
Propylenoxid (1,2-Epoxypropan)	75-56-9	flüssig	5
Quecksilber	7439-97-6	fest	>480
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION ≥ 19 - <22%	1310-73-2	flüssig	>480
SOSA C 32%	1310-73-2	flüssig	>480
SOSA C TEC PERLAS	1310-73-2	fest	>480
Salpetersäure 10%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 36%	7697-37-2	flüssig	>480
Salpetersäure 50%	7697-37-2	flüssig	75
Salpetersäure 53%	7697-37-2	flüssig	75
Salpetersäure 55% (technisch)	7697-37-2	flüssig	65
Salpetersäure 65%	7697-37-2	flüssig	41
Salpetersäure 70%	7697-37-2	flüssig	35
Salzsäure 10%	7647-01-0	flüssig	>480
Salzsäure 25%	7647-01-0	flüssig	>480
Salzsäure 30-32%	7647-01-0	flüssig	>480
Schwefelsäure 20%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 37,5% (Batteriesäure)	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 38%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 45%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 50%	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 50% (zur Analyse)	7664-93-9	flüssig	>480
Schwefelsäure 92-98,6%	7664-93-9	flüssig	60
Schwefelsäure 96%	7664-93-9	flüssig	156
Selen und seine anorganische Verbindungen	7782-49-2	fest	>480
Styrol	100-42-5	flüssig	30
Tekodur Hardener 7323-03 Colourless	666723-27-9; 28182-81-2; 108-65-6	flüssig	80
Tetrachlorethylen	127-18-4	flüssig	200

Tetraethylblei	78-00-2	flüssig	5
Tetrahydrofuran	109-99-9	flüssig	5
Tetramethylblei	75-74-1	flüssig	5
Toluol	108-88-3	flüssig	20
Trichlorethylen (Tri)	79-01-6	flüssig	30
Triethylamin	121-44-8	flüssig	>480
Vitamin K-Antagonisten	-	fest	>480
Wasserstoffperoxid 10%	7722-84-1	flüssig	>480
Wasserstoffperoxid 20%	7722-84-1	flüssig	>480
Wasserstoffperoxid 3%	7722-84-1	flüssig	>480
Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	flüssig	>480
Xylol	1330-20-7	flüssig	30
Zement	65997-15-1	fest	>480
Zitronensäure	77-92-9	flüssig	>480
n-Heptan	142-82	flüssig	5
Ácido sulfúrico	7664-93-9	flüssig	60

Legende

Durchbruchzeit in Minuten	Empfehlung
0 - 10	Nicht empfohlen
10 - 60	Geringer Schutz / Spritzschutz
60 - 240	Mittlerer Schutz
240 - 480	Hoher Schutz

Diese Auflistung stellt eine Einsatzempfehlung für die dargestellten Chemikalienschutzhandschuhe von NITRAS dar. Die Schutzhandschuhe wurden unter Laborbedingungen anhand von ausgewählten Chemikalien geprüft (Permeationszeiten in Minuten). In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit von persönlicher Schutzausrüstung generell von den Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz abhängen. Die angegebenen Permeationszeiten stellen also eine Empfehlung dar und können durch situations- und arbeitsplatzspezifische Faktoren (z. B. Konzentration / Mischung von Chemikalien, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturen, Art der Lagerung, Abrieb, Verwendungsintensität) beeinflusst werden. Alle Angaben ohne Gewähr.